



Familia: 2
03/04/2019 2750S85
Código producto.

Fecha Creación:

Revisión:

Fecha

Página: 1 de 3

DESCRIPCIÓN

Grasa engrase general.

WS 2750 S es una grasa blanca de elevada temperatura para lubricación de larga duración bajo fuertes condiciones. Contiene un efectivo lubricante sólido PTFE evitando el gripaje y corrosión en caso de vibración y oscilación.

WS 2750 S basada en una grasa compleja de litio con propiedades EP de nueva generación. Estas grasas tienen un amplio rango de aplicación que en comparación con las grasas de litio base EP. Gracias a su alta estabilidad mecánica y térmica.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Alta estabilidad térmica.
- Muy adherente.
- Extremadamente resistente al agua, mejor protección contra la oxidación.
- Excelentes propiedades sellantes.
- Alta estabilidad de trabajo.
- Forma una película resistente de alta viscosidad.
- Se rocía como un aceite, y permanece como una grasa.
- Adecuado para superficies verticales, no escurre ni gotea.
- En el aerosol se utiliza como propelente hidrocarburos para controlar la aplicación y el espesor de la película.

APLICACIONES

- Para lubricación de rodamientos lentos y rápidos a elevadas temperaturas, por ejemplo: rodamientos de ventiladores, hornos, máquinas eléctricas. Ofrece una lubricación de larga duración bajo condiciones húmedas.
- Para lubricación de rodamientos de rodillos a alta velocidad bajo elevadas temperaturas y bajo fuertes cargas. Consiguiendo una larga duración de la grasa.



WhaleSpray

Ficha de Datos Técnicos

WS 2750 S



Familia: 2
03/04/2019 2750S85
Código producto.

Fecha Creación:

Revisión:

Fecha

Página: 3 de 3

MODO DE EMPLEO

- Agitar bien antes de usar.
- Aplicar sobre superficies secas y limpias.
- No mezclar con otros lubricantes.
- No aplicar sobre equipos conectados. Utilizar en áreas bien ventiladas.

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES

Color		Blanco
Densidad, 15°C	SEB181301	900 Kg/m3
Penetración trabajada 0.1 mm	DIN ISO 2137	265-295
Clase consistencia	DIN 51818	NLGI 2
Punto de gota	DIN ISO 2176	260°C
Rango de temperatura		-35 a +170°C
Estabilidad a 100000 dH	DIN ISO 2137	<40
Estabilidad a 2H shell-roller	DIN ISO 2137	<40
Resistencia al agua	DIN 51807	0-90
Resistencia a la oxidación 100H/99°C	DIN 51808	<0.3

FORMATOS:
Aerosol y granel



WhaleSpray
Spray everything

www.whalespray.com

P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona
Tel. 900 15 20 40

Síguenos en:



Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001
Company certified ISO 9001-ISO 14001