



ZOICO Q 607 SW

Emulsión Fotopolímera

DESCRIPCION

Emulsión fotopolímera lista uso. Adecuada para la estampación textil plana. Por sus tiempos de exposición cortos es indicada para equipos CtS (Computer to Screen) con tecnología DLE (Digital Light Engraving) por luz LED y halógena. Opcionalmente se le puede añadir diazo para mejora todavía mas la calidad de copia.

APLICACIONES

Impresión textil plana, moda y hogar.
Impresión prenda, camisita, etc...
Impresión cerámica y vidrio.

PROPIEDADES

Buena calidad de copia.
Excelente resistencia a tintas base solvente.
Resistencia a tintas base agua para tiradas cortas – medias.
Buena resistencia mecánica.

MANIPULACION

Vida útil del envase cerrado (original)	18 meses, entre 5 y 35°C
Vida útil del envase abierto	6 meses, entre 5 y 35°C
Vida útil pantalla emulsionada	20 - 30 días (a oscuras)
Recuperación pantalla endurecida	Muy difícil
Tiempo exposición 5000 W Halógena	1+1 capas (71 hilos) / 15 seg. aprox. *
Tiempo exposición CST DEL (LED)	1+1 capas (71 hilos) / speed 24 / 8 amp. *

* Parámetros orientativos

ESPECIFICACIONES

Tipo de sensibilizador	Fotopolímera (SBQ)
Color	Azul verdosa
Sensibilidad relativa	Rápida
Resolución – definición	Buena
Viscosidad	Media - baja
Contenido en sólidos	40%
Endurecible – catalizable químicamente	NO

ALMACENAMIENTO

No exponer a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. La caducidad para envase cerrado y en condiciones adecuadas es de 12 meses.

EMBALAJE

Caja 12 Kg (12 x 1 Kg) / Caja 10 Kg (2 x 5 Kg)





ZOICO Q 607 SW

Emulsión Fotopolímera

MODO DE EMPLEO

Sensibilizado de la emulsión

Este tipo de emulsiones ya están sensibilizadas y lista para su uso.

Opcionalmente se le puede añadir diazo para mejora todavía más la calidad de copia.

Preparación de la pantalla

El tejido debe estar libre de suciedad, polvo, restos de tinta, emulsión e imagen fantasma. Para conseguir una buena pantalla, desengrase previamente el tejido por ambos lados con **PREPAMASK**, **KAUSTIMASK S** o **STARGEL 350** y después enjuague con agua para eliminar cualquier resto de desengrasante que quede en la pantalla.

Proceso de emulsionado

Empiece siempre, según sea el tipo de tejido, con 1 o 2 pasadas en las dos caras de la pantalla para llenar todas las cavidades del tejido. Dejar secar la emulsión completamente a una temperatura de máximo 35°C.

Para obtener una buena calidad de copia e impresión aconsejamos finalizar con pasadas sobre seco en el lado de la impresión para dejar la emulsión más lisa y conseguir el grosor deseado.

Repita el proceso de secado y emulsionado tantas veces como sea necesario para lograr el grosor deseado.

Secado de la pantalla emulsionada

Secar la pantalla en posición horizontal con la superficie hacia abajo, con condiciones de luz apropiadas a temperatura de 30° – 40°C (86° - 104°F), con una humedad relativa del 30% - 50% y con una corriente de aire moderada, evitando fuentes de luz blanca no atenuada de una forma prolongada.

La temperatura, la humedad relativa y la corriente de aire afectan al tiempo de secado. La pantalla debe estar **completamente seca antes de la exposición** así lograremos una resistencia superior a la tinta y limpiadores de tinta. Secar la pantalla a temperatura superior a la aconsejada, o en condiciones diferentes a las mencionadas puede conllevar la obtención de resultados inconsistentes y una resistencia variable.

Exposición

Exponer la pantalla a luz ultravioleta con una longitud de onda de 350 – 420 nm. Utilice una lámpara halógena para obtener los mejores resultados. Debido a que hay muchos factores que intervienen en el tiempo de exposición, no podemos dar tiempos precisos sin hacer un test previo.

En el caso de proyección o insolación **CTS-DLE** se establecerán los tiempos de correctos de exposición mediante sucesivas pruebas con una exposición gradual, hasta que se logre la resolución máxima.

La exposición insuficiente se manifiesta en la falta de anclaje y porosidad de la emulsión. La sobreexposición conlleva una pérdida de detalles en las tramas y trazos finos. Las pantallas expuestas correctamente soportan bien la presión del agua durante el revelado.





ZOICO Q 607 SW

Emulsión Fotopolímera

Revelado y lavado

La temperatura adecuada del agua es entre 20 a 26°C. Mojar suavemente la pantalla por ambos lados con agua. Transcurrido 1 a 2 minutos enjuagar con mayor presión toda la superficie por ambos lados de la pantalla, hasta su completo revelado.

Exposición adicional

Para mejorar la resistencia, el tiempo de post-exposición debería ser de 1 a 3 veces el de la exposición original, siempre después del revelado y secado.

Endurecido / catalizado químico

No es posible.

Retoque

Para pantallas resistentes a tintas solvente, retocar con **BLOCOFIX**. Para pantallas resistentes a tintas acuosas, retocar con **la misma emulsión**.

Recuperado de la emulsión

Para eliminar la emulsión de la pantalla utilizar decapantes de emulsión como el **SCREEN STRIP** o **SERI CERO GEL**. Antes de eliminar la emulsión, asegúrese de que la pantalla está completamente limpia de tinta usando **DISOLIX ECO** o un limpiador de residuos de tinta.

Eliminación de la imagen fantasma

Cuando por razones de residuos de tinta ó emulsión endurecida, se percibe una imagen fantasma sobre el tejido, aconsejamos utilizar, **STARGEL 350**, **KAUSTIMASK S** o **ZERO GHOST**. También se puede combinar **KAUSTIMASK S** con **DISOLIX GEL** al 50% para potenciar el efecto de limpieza.

